

Performer™



WŁAŚCIWOŚCI

SYSTEM 3D: Optymalna odporność

Kremowa konsystencja i wyjątkowe wypełnienie

Nadaje drewnu piękny, ciepły odcień

Blokuje garbniki

Nie powoduje efektu grubej powłoki

2x szybsza możliwość użytkowania powierzchni

Nie powoduje efektu grubej powłoki

Emisja substancji lotnych w powietrzu*: klasa A+

ZASTOSOWANIE

Lakierowanie wszystkich gatunków drewna

Do nakładania bezpośrednio na drewno lub na lakier podkładowy S.O. SŁABY ZAPACH

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- **PERFORMER™ BLANCHON** jest jednoskładnikowym lakierem nowej generacji na bazie żywic poliuretanowych w fazie wodnej.
- **SYSTEM 3D**: trójwymiarowa struktura chemiczna sprawia, że **PERFORMER™ BLANCHON** charakteryzuje się właściwościami podobnymi jak preparaty dwuskładnikowe: odpornością chemiczną oraz odpornością na ścieranie.
- **PERFORMER™ BLANCHON** został opracowany wg najnowocześniejszych technologii, posiada kremową konsystencję, która zapewnia optymalną aplikację.
- Lakier podkreśla urok wszystkich parkietów, nadając im ciepły odcień podobnie jak w przypadku lakierów rozpuszczalnikowych, jednak bez uwalniania garbników.
- **PERFORMER™** posiada wysoką odporność na wzmożone natężenie ruchu w miejscach użyteczności publicznej oraz powierzchniach mieszkalnych.
- **PERFORMER™** stosuje się do lakierowania wszystkich odpowiednio przygotowanych parkietów (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI) oraz na wszystkie powszechnie używane gatunki drewna (rzadkie gatunki i orzech: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- **PERFORMER™** jest dostępny w 3 aspektach: polysk, półpolysk i mat.

* Informacje na temat poziomu emisji lotnych związków organicznych wewnątrz pomieszczeń, działających bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+ (bardzo niskie emisje) do klasy C (wysoka emisja).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: zeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 lub 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60, przeszlifować na koniec papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów lub środków wybielających).
- Przy parkietach klejonych zaleca się zastosowanie kompletnej systemu aplikacji w fazie wodnej „bejca + podkład + lakier”, bez konieczności wcześniejszego utrwalenia bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione bejcą do drewna **AQUATEINTE™ 2K BLANCHON**. W tym przypadku, po wyschnięciu bejcy, nałożyć 3 warstwy lakieru **PERFORMER™**. Bejca **AQUATEINTE™ 2K** umożliwia zastosowanie kompletnego systemu aplikacji w fazie wodnej „bejca + podkład + lakier”, bez konieczności wcześniejszego utrwalenia bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego na bazie rozpuszczalników.
- Wyszlifowane parkiety („do surowego drewna”) można również zabarwić stosując **BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON** (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub **POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON** (odcienie pozytywne). W tym przypadku, po wyschnięciu preparatu barwiącego, nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego **S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON** (w tym konkretnym przypadku nie używać lakieru podkładowego **PRIM'S SEALER**), aby utrwalić zabarwienie. Następnie nałożyć 2 warstwy lakieru **PERFORMER™** (nie zaleca się lakierowania powierzchni przez nałożenie 2 warstw - 1 warstwę lakieru **PERFORMER™** na 1 warstwę lakieru podkładowego).
- Aby nie spowodować zmiany koloru, nie należy matować zabarwionej powierzchni, lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest zmatowienie powierzchni drobnosiarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Nie stosować lazurów.

Lakiery podkładowe

- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: **S.O. SŁABY ZAPACH** (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Zastosowanie lakieru podkładowego **S.O. SŁABY ZAPACH** jest niezbędne do „zablokowania” powierzchni barwionej **BEJCĄ DO PARKIETÓW** oraz **POSTARZACZEM DO DREWNA** (odcienie pozytywne) przed naniesieniem lakieru **PERFORMER™**. Użycie lakieru podkładowego pozwala na szybkie zakończenie pracy.

SPOSÓB UŻYCIA

- **NIE WYMAGA MIESZANIA**: dokładnie wstrząsnąć przed użyciem.
 - Lakier **PERFORMER™** gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania.
 - Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
 - Nakładać 3 obfite i równomierne warstwy lakieru za pomocą wałka bezpośrednio na drewno lub 2 warstwy na wybrany lakier podkładowy (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI). Lekko „mleczne” zabarwienie płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
 - Aby uzyskać ciepły odcień drewna, należy nanieść 3 warstwy lakieru **PERFORMER™** bezpośrednio na przygotowaną powierzchnię drewnianą. Nałożenie 1 warstwy lakieru podkładowego **S.O. SŁABY ZAPACH** złagodzi kolor i nada powierzchni lekko pomarańczowy odcień.
- WAŻNE:** specyficzna formuła lakieru wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi (kuwety, wałka, płaskiego pędzla).
- Po wyschnięciu pierwszej warstwy, zaleca się delikatnie zmatować powierzchnię monoszlifierką (tarcza drobnosiarnista) i ponownie odkurzyć.
 - Matowanie powierzchni jest niezbędne w przypadku przekroczenia 24 godzin między nakładaniem 2 warstw.

Blanchon

Performer™

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Specyficzna formuła lakieru **PERFORMER™** wymaga odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do czyszczenia narzędzi.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE, UTWARDZANIE I UŻYTKOWANIE

- Pyłosuchość: 30 minut.
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: 3h w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw (patrz § SPOSÓB UŻYCIA, 7^o ■).
- Całkowite utwardzenie: 5 do 7 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych kilku dni zachować ostrożność: nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na parkiecie przez 10 dni od polakierowania.
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 10 m² z 1L przy jednej warstwie.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- **PERFORMER™** ułatwia bieżącą pielęgnację wszystkich rodzajów parkietów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu czyścić na mokro przy użyciu mopa dobrze odcisniętego z nadmiaru środka czyszczącego i wody. Miejsce zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć przy użyciu środków takich jak: LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).

WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po całkowitym wyschnięciu lakieru **PERFORMER™**.

- **NIE UŻYWAĆ:** monoszliferek, mopa z frędzlami, silikonowych nabłyszczaczy, produktów zawierających amoniak oraz detergentów ściągających, itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących powodować poślizg i nadawać połysk.
- Parkiety polakierowane lakierem **PERFORMER™** i poddane dużemu natężeniu ruchu należy pielęgnować odpowiednio środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRIL™ (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej pielęgnacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach.

RENOWACJA

- W przypadku renowacji powierzchni pokrytej starą farbą bliżej nieokreślonego pochodzenia, należy ją starannie wyszlifować do surowego drewna i następnie nanieść lakier **PERFORMER™** (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I ZAŁĄCZNIK*).

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO PARKIETÓW I PODŁÓG DREWNIANYCH
TYP ŻYWIC	Poliuretanowe w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
BEZ MIESZANIA	Gotowy do użycia
SZLIFOWANIE – POKRYWANIE	3 godziny w zależności od temperatury i stopnia wilgotności powietrza
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE test TABERA	Ubytek masy: 22 mg (tarcze ściernie CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (przebijak 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Odporny na olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach suszenia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów zawierających amoniak.

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywać się za pomocą szlifierek do parkietów, szlifierek krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem ułożenia włókien, i o ile to możliwe, zgodnie z kierunkiem padania światła.
- Przemieszczać się płynnie celem równomiernego wyszlifowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: papier gruboziarnisty (24, 30 lub 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i wyrównać powierzchnię.
- Drugie szlifowanie: papier średnioziarnisty (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: koniecznie papier drobnoziarnisty (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyszczyć i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Szlifowanie za pomocą monoszliferek z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie, zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.

Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'ędnego użycia jej materiałów.

Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW

Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84

e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-

370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France

- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com