

Prim'Sealer



WŁAŚCIWOŚCI

Emisja substancji lotnych w powietrzu*: klasa A+



Bez zapachu



Łatwy w aplikacji



Bez mieszania



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do miejsc wymagających lakierowania bez uciążliwych zapachów



Polecany do wszystkich rodzajów drewna z drzew europejskich



Do nakładania przed wszystkie lakiery do parkietu BLANCHON w fazie wodnej



PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- PRIM'SEALER BLANCHON jest bezzapachowym lakierem podkładowym w fazie wodnej polecanym przed nałożeniem lakierów do parkietu BLANCHON: BELMONT®, INTENSIV®, SPORT® BLUMOR™ SD i TG, CHAMBORD™SD, i INITIAL®.
- PRIM'SEALER charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego formuła sprawia, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna* zawartość LZO).
- PRIM'SEALER przeznaczony jest do wszystkich gatunków drewna europejskiego (przed nałożeniem na orzech należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- Dostępny w odcieniu bezbarwnym (lekko mleczne zabarwienie płynnego lakieru zanika w ciągu kilku minut podczas schnięcia).

*wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE

*Informacje na temat poziomu emisji lotnych związków organicznych wewnątrz pomieszczeń, działających bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w skali od klasy A+ (bardzo niskie emisje) do klasy C (wysoka emisja).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60 i na koniec przeszlifować papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK*, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów i środków wybielających).

WAŻNE: lakier PRIM'SEALER może być nakładany bezpośrednio na bejcę do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON. Natomiast BEJCA DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZ DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne) powinny zostać pokryte za pomocą lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON.

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem wstrząsnąć. PRIM'SEALER jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia.
- Jak w przypadku wszystkich lakierów do parkietów, nie stosować podkładu PRIM'SEALER na podłoża w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (patrz obowiązująca dokumentacja techniczna). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nanieść jedną obfitą warstwę podkładu PRIM'SEALER za pomocą wałka, bezpośrednio na drewno (ewentualnie wcześniej zregenerowane lub zabarwione). Warstwa schnie w ciągu 1h30min. w normalnych warunkach użytkowania i może zostać zmatowiona i pokryta lakierem wykończeniowym.

WAŻNE: w przypadku 3. warstwowego systemu wykończeniowego, zaleca się zmatowić powierzchnię przedostatniej warstwy, czyli między dwiema warstwami lakieru do parkietu.

- PRIM'SEALER można również nakładać gładką, metalową szpachlą. W tym przypadku konieczne jest naniesienie 2 krzyżujących się warstw. Schnięcie: 20 minut. Pokrywanie po ok. 30 minutach. Aplikacja szpachlą jest nieodpowiednia w przypadku drewna z buku, klonu i wiśni.
- Po zakończeniu pracy dobrze zamknąć opakowanie.

Blanchon

Prim'Sealer

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu dokładnie przemyć wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Należy chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do odparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
 - Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

SCHNIĘCIE

W normalnych warunkach:

- Nakładanie wałkiem:
 - Pyłosuchość: 20 do 30 minut.
 - Pokrywanie po około 1h30 min.
- Nakładanie szpachlą:
 - Pyłosuchość: 20 minut.
 - Pokrywanie po około 30 minutach.
- Warstwa lakieru wykończeniowego powinna zostać naniesiona w ciągu 24 godzin.

WYDAJNOŚĆ

- Nakładanie wałkiem: 10 m² z 1L na jedną warstwę.
- Nakładanie szpachlą: 15 do 20 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Po zakończeniu pracy szczelnie zamknąć opakowanie.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER PODKŁADOWY DO PARKIETÓW
TYP ŻYWIC	Poliuretanowo-akrylowe w fazie wodnej
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 7b2
GĘSTOŚĆ	1,02 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
LEPKOŚĆ	Około 120 cP (BROOKFIELD)
POKRYWANIE	Nakładanie wałkiem: po ok. 1h30 min. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności Nakładanie szpachlą: po ok. 30 min. w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
PRZYCZEPNOŚĆ	Doskonała do odpowiednio przygotowanych powierzchni (z europejskich gatunków drzew)

*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietu, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36), aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60), aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120), aby uzyskać piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wygładzanie powierzchni monoszlifierki z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnię zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd. Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b'd'y b'ędnego użycia jej materia'ów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczc'e produktu.



EU Ecolabel:
FR/07/011

Lepsze dla środowiska...

- Gwarancja wysokiej jakości przy użyciu wewnątrz pomieszczeń
- Ograniczona zawartość niebezpiecznych substancji.
- Niewielka zawartość rozpuszczalników..

...lepsze dla Ciebie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat powodów przyznania ekologicznego oznakowania temu produktowi prosimy udać się na stronę www.ecolabels.eu

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

Blanchon

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com